



Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 24 Kolín, Česká republika
tel.: +420 – 321 741 545-7, fax: +420 – 321 721 578
e-mail: odbyt@lucebni.cz, <http://www.lucebni.cz>



ISO 9001:2001
ISO 14001:2005

Lukopren T 1990 – silikonový trvale plastický tmel

Charakteristika

Lukopren T 1990 je plastický tmel s vysokou tepelnou stabilitou a trvalou tvarovatelností, svým vzhledem připomíná sklenářský tmel. Jeho přednostmi jsou hydrofobita, elektroizolační vlastnosti, dobrá přilnavost k různým materiálům jako jsou kovy, keramika, porézní silikáty atd. Tyto vlastnosti předurčují použití **Lukoprenu T 1990** pro trvale plastické a rozebíratelné spoje.

Vzhled

Tvárlivá hmota, odstín šedý nebo bílý.

Základní parametry

Penetrace	90 - 110 PJ / 20 °C (po 24 hod. odležení)
Tepelná odolnost	-40 až +150 °C
Hustota	šedý – 1,84g/cm ³
Chemická odolnost	odolává vodě, zředěným kyselinám, zásadám a plynům, neodolává org. rozpouštědlům (uhlovodíky, ketony, estery)
Zpracovatelské vlastnosti	thixotropní vlastnosti způsobují změnu penetrace po odležení a po prohnětení

Použití

- rozebíratelná těsnění průmyslových zařízení vystavených teplotám v chemicky agresivním prostředí
- k těsnění odpadů splaškových vod a instalací hygienických zařízení
- v elektrotechnice pro dotěšňování instalací elektrických rozvodů a vývodků pro prostředí se stupněm nebezpečí 1
- pro přípravu a těsnění forem na ověřovací výrobky, těsnění forem z jiných materiálů
- formovací a podložní přípravky pro pájení kovů plamenem
- otiskovací materiál pro jednodušší reliéfy

Ochrana zdraví

Lukopren T 1990 je fyziologicky nezávadný. Při práci s ním se řiďte pokyny uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketě.

Balení

Kelímek 200 g, 1 kg
Kbelíky 5 kg, 10 kg, 15 kg

Skladovatelnost

V původních obalech, v suchých a krytých skladech min. 24 měsíců.

Likvidace odpadů a nespotřebovaných zbytků

Obaly i se zbytky lze likvidovat společně s komunálním odpadem, prázdné obaly je možno recyklovat.

Specifikace:

PND 47-318-89
SKP 25.13.20

Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela vyčerpávající. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně technických služeb Lučebních závodů a.s. Kolín, tel.. 321 741 350-2, e-mail. ots@lucebni.cz